BC-CHEM Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 5, tel./fax +48 17 864-07-00, e-mail: biuro@bc-chem.pl www.bc-chem.pl

Klej do papieru PA-66

Syntetyczny klej na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu i polialkoholu winylu, z wypełniaczem kaolinowym, o bardzo dobrej adhezji do powierzchni szorstkich i chłonnych, szybkowiążący, zapewniający odporność na działanie wody i podwyższonych oraz ujemnych temperatur.
Po zaschnięciu tworzy wytrzymałą, wodoodporną spoinę, penetruje w głąb sklejanych warstw, usztywniając sklejane powierzchnie.
Z uwagi na usztywnianie sklejanych powierzchni klej PA-66 zalecany jest do kaszerowania tektur wielowarstwowych i litych.

Właściwości szczegółowe kleju:

Lepkość w temp.25 ºC	14.500 +/- 500 mPa*s Brookfield typ B 4/10 obr/min
PH	3,5 – 4,5
Sucha pozostałość	46 – 48 % wag.
Gęstość	ok. 1,13 g/cm3
Optymalna temp. klejenia	18 – 20 ºC
Orientacyjne zużycie	30 – 50 g/m2

Występuje w kilku wersjach produkcyjnych ze względu na wymagania maszynowe (PA-66, PA-66 M)

Sposób użycia:
Do nakładania maszynowego.
Nie zaleca się rozcieńczania kleju wodą.
Grubość warstwy kleju należy dostosować do rodzaju sklejanego materiału.
Od grubości warstwy kleju oraz temp. otoczenia zależy czas schnięcia i utwardzenia spoiny.

Przechowywanie:
W zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach od 5 – 35 ºC.
Okres gwarancji 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie.

Informacje dodatkowe:
Klej dyspersyjny wodny, nie palny, nie zawierający rozpuszczalników.
Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych zgodnie z **Dyrektywą UE nr 2009/2/WE z 15.01.2009**
Produkt nie podlega rejestracji **REACH.**

NIP: 517-00-37-312 REGON: 691-741-563 KRS nr 0000153628 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 530 000 PLN